

DESCRIPTION

Epaisseur totale	EN 428	mm	2.00
Poids	EN 430	g/m ²	3440
Largeur des lés	EN 426	cm	
Longueur des lés	EN 426	ml	
Format des dalles	EN 427	mm	608 x 608
Nombre de dalles par boîte	-	-	20

CLASSIFICATION

Norme / Spécification produit	-	-	EN 649
Classement européen	EN 685	classe	34 - 43
Classement UPEC	NF 189	classement	
Certification NF UPEC	NF 189	n°certificat	
Réaction au feu	EN 13 501-1	classe	B _{fl} -s1
Résistance électrique	EN 1081	Ohm	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$
Résistance électrique	CEI 61340-4-1	Ohm	$R \leq 10^8$
Résistance électrique	ANSI / ESD-S7.1	Ohm	$2.5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6$
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Potentiel de charge	CEI 61340-4-5	V	< 20

PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm	≤ 0.15
Groupe d'abrasion	EN 649	groupe	P
Stabilité dimensionnelle	EN 434	%	≤ 0.25
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	~ 0.03
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN 423	classe	OK
Fongistatique et bactériostatique	-	-	OK

MARQUAGE CE

	EN 14041	-	  
		-	